

Hinweise zu lackierten Gläsern

Farbabweichungen

Farbabweichungen können **nicht ausgeschlossen** werden. Sie entstehen durch:

- Lichtreflexion und -absorption an den Farbpartikeln (abhängig von der Lichtquelle)
- Eigenfarbe des Glases (abhängig von Glasart und Glasdicke, z. B. gefärbt, entfärbt)
- Lackverfahren und Basisglas (insbesondere bei Nachlieferungen, Musterscheiben oder Nachbestellungen)

→ Empfehlung: Für möglichst farbneutrale Ergebnisse **eisenoxidarmes Glas** (Weißglas, Eurowhite etc.) einsetzen.

Farbbezeichnungen

- Die Farbangabe erfolgt nach **RAL** oder **NCS**.
- Aufgrund des Grünstichs im Basisglas können Abweichungen auftreten.

Kanten & Fasen

- **Farbbeschlag / Überschlag** an Glaskanten ist **fertigungsbedingt**, besonders bei teilflächigen Lackierungen oder Abklebungen.
- Soll **kein Farbüberschlag** sichtbar sein, muss dies **bei Bestellung angegeben werden** (nur bei **polierten Kanten** möglich).
- Durch **Lichtbrechung an der Kante** kann bis zu ca. **1 cm innerhalb der Fläche** ein optischer Effekt entstehen.
 - Falls nicht gewünscht → **Kanten ebenfalls lackieren lassen**.

Betrachtung

- Maßgebend ist die **Ansicht durch die unbeschichtete Seite** (durch das Glas hindurch auf die Farbe).
- Betrachtungen von der beschichteten Seite sind nicht verbindlich.

⚠ **Wichtiger Hinweis:** Leichte Farbunterschiede sind produktionsbedingt und stellen **keinen Reklamationsgrund** dar.

